

Tinci aditivat pentru finisaj

Fișă tehnică nr. 6, ediția 1

Tinci aditivat pentru nivelarea, finisarea și pregătirea tencuielilor de bază pentru gletuire și vopsire, la interior și exterior. Nu se utilizează pe suporturi din lemn, metal, materiale plastice sau materiale pe bază de ipsos.

Caracteristici

- **Tip mortar:** mortar de uz general pentru tencuire (GP), pentru utilizare la exterior, clasa CS III conform SR EN 998 -1:2011;
- **Compoziție:** ciment, var, adaosuri minerale, aditivi.

Mod de utilizare

- Conținutul unui sac se introduce în cantitatea de apă indicată (se va utiliza numai apă curată și rece);
- Omogenizarea se va face cu un dispozitiv mecanic echipat cu un ax cu palete, până la obținerea unei paste omogene. Pasta astfel obținută se lasă la maturat 10 minute și apoi se amestecă din nou. În funcție de tipul și absorbția suportului acesta se va umezi înainte de aplicarea tinciului;
- Mortarul se aplică cu gletiera astfel încât grosimea stratului obținut să fie de 1-2 mm;
- După începerea prizei, mortarul se drișcuiește cu o drișcă din polistiren sau burete;
- Pe durata aplicării și uscării tencuielii, temperatura aerului și a suportului vor fi cuprinse între 5° C și 30° C. Aplicarea mortarului nu se va executa sub acțiunea directă a razelor soarelui, pe ploaie sau în curent de aer. Suprafața astfel obținută se poate gletui după 72 ore.

Date tehnice

- Necesari de apă: 6 l pentru 25 kg material
- Timp de punere în operă: 2.5-3 ore
- Granulația maximă: 0.5 mm
- Densitate aparentă în stare uscată: 1460 kg/m³
- Rezistență la compresiune: > 4 N/mm²
- Aderență la beton: > 0.3 N/mm², mod de rupere: rupere coezivă în mortar
- Absorbție de apă: W2 (c ≤ 0.20 kg/m² min^{0.5})



- Coeficient de difuzie a vaporilor de apă: μ 5/20 (valoare tabelată)
- Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat}}$): 0.54 W/m.K (valoare tabelată)
- Conținut de Cr⁶⁺ sub 2 ppm pe durata de valabilitate a produsului

Consum specific

1.5 kg/m²/mm grosime.

Ambalare

Saci de 25 kg, 48 saci pe palet (1200 kg).

Depozitare

Se depozitează în locuri uscate, ferit de intemperii.

Durata de valabilitate

12 luni de la data fabricației (vezi partea laterală a sacului).

Măsuri de siguranță

- Se va evita contactul materialului cu pielea și ochii;
- În cazul contactului cu ochii, se va spăla cu multa apă și se va consulta medicul;
- În cazul înghițirii accidentale se va consulta medicul, prezentându-i acestuia ambalajul produsului.

Fraze de securitate

R36/37 - Iritant pentru ochi și sistemul respirator;

R38 - Iritant pentru piele;

R43 - Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea;

S2 - A nu se lăsa la îndemana copiilor;

S22 - A nu inspira praful;

S24 - Evitați contactul cu pielea și cu ochii;

S26 - În cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist;

S37 - A se purta mănuși corespunzătoare;

S38 - În cazul unei ventilații insuficiente a se purta un echipament respirator corespunzător.

S.C. ARCON S.R.L.

Sf. Gheorghe 520009, Str. Körösi Csoma Sandor nr. 32,
Tel.+40 267 314229, Fax. +40 267 351896

e-mail: arcon@arcon.com.ro web: www.arcon.com.ro

Producător: S.C. FIROS S.A.

B-dul Timișoara nr. 100, Sector 6, București
web: www.firos.ro

Fișă tehnică valabilă din: 01.10.2014